

FIXA TUDO USO GERAL SA150



BENEFÍCIOS



SUBSTITUI O USO DE PREGOS E PARAFUSOS



ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E FLEXIBILIDADE



ALTA RESISTÊNCIA AO SOL (UV)



CURA MESMO EM SUPERFÍCIES ÚMIDAS



ALTA FIXAÇÃO



NÃO ESCORRE



PERMITE PINTURA APÓS A CURA

- ALTA FIXAÇÃO
- COLA DEBAIXO D'ÁGUA
- ALTA ELASTICIDADE
- SECAGEM RÁPIDA



Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto.

Peso Líq.:
360g

Certificações e Conformidades



Testes realizados em laboratório conforme normas:
ASTM D624 • ASTM C920 • ASTM D412

APLICAÇÕES:

MADEIRA • GRANITO • CONCRETO • ACM • PVC • QUADROS •
METAIS • VIDROS • ESPELHOS • PEDRA • POLICARBONATO • TIJOLOS

Nível de Aplicação



Fácil

Médio

PRO

Uso de poucas ferramentas, com pouca dificuldade de aplicação.

Cores



BRANCO

Características:

O Fixa Tudo Sieger é um selante e adesivo de uso geral, com propriedades de colagem extraforte.

É especialmente indicado para colagem, fixação e vedação de diversos materiais na construção civil e decoração. Sua formulação apresenta excelente flexibilidade e resistência tanto ao sol quanto à chuva, além de não escorrer durante a aplicação, é indicado para a fixação de espelhos (conforme ABNT NBR 15198).

MODO DE USO:

- 1- Limpe as superfícies eliminando resíduos de poeira, gorduras, óleos, graxas, etc. Caso haja necessidade de proteger áreas onde não se deseja aplicar produto, aplique fita crepe antes da aplicação do produto.
- 2- Corte o bico do tubo, rosqueie o bico aplicador, corte-o no diâmetro desejado e coloque o tubo na pistola de aplicação (não inclusa).
- 3- Usando a pistola de aplicação aplique o selante na quantidade desejada.

LIMITAÇÕES: Não adere materiais à base de Polietileno, Polipropileno, Silicose e PTFE (resina antiaderente).

Declaração de Responsabilidade

As informações nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência atual. Considerando a diversidade de aplicações e condições de uso, recomendamos que o cliente realize testes específicos para garantir a segurança e a eficácia do produto para seu uso pretendido. Não nos responsabilizamos pelos resultados obtidos com métodos fora do nosso controle. É responsabilidade do usuário assegurar que o produto é adequado para o propósito desejado e adotar as precauções necessárias para proteger bens e pessoas contra quaisquer riscos associados ao seu manuseio e aplicação.

Embalagem

360g

Rendimento:

9,5 metros

lineares para juntas de 5 mm x 5 mm

EPIs



LUVAS DE BORRACHA



ÓCULOS DE SEGURANÇA

PROPRIEDADES

Composição: Poliuretano com cargas minerais.

Densidade (antes da cura): 1,67 g/cm³

Tempo de formação de película (min): 30 a 60 minutos

Tempo de cura: 3mm 24h

Dureza shore A: 45 ± 5

Resistência a tração – Tensão na ruptura: 2,98 Mpa

Alongamento de ruptura: 217%

Resistência ao rasgo: 5,75 N/mm

Resistência UV (horas): 4000h

Temperatura ideal de aplicação: + 5 a 45°C

Resistência a temperatura: - 50 a 110°C

VOC: <1%

Validade: 12 meses

Nossa garantia está de acordo com as normas legais e profissionais vigentes, além de nossas condições gerais de venda. As informações contidas neste documento são fornecidas a título de orientação. Isso também se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito, seja para clientes potenciais ou atuais. Para detalhes sobre segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consulte a FDS (Ficha de Segurança) correspondente.

